

RYWALIT® FLEXAN 900 Kunsthars

Kunstharsverbetering voor hoogflexibele afdichtingslijmen en voor tegellijmsystemen op moeilijke ondergronden. Hoog hechtvermogen. Waterdicht. Voor het verlijmen van aansluitingen en overlappingsen van Technicel®-Rywalit® afdichtfolie. Voor binnen en buiten.



Toepassingsgebieden

Kunsthars ter verrijking van het aanmaakwater voor alle Rywalit® dunbed- en middelbedlijmen, met als doel het verhogen van de kleefkracht en flexibeler maken van alle soorten cementlijmen en mortels, vb. Rywalit® voegmortels en Rywalit® egalisatiemiddelen. Kan toegepast worden bij verhoogde thermische belasting, binnen en buiten, in vochtige en natte ruimtes, voor het plaatsen van kritische vloermaterialen zoals grootformaat tegels of glasmozaïeken of op moeilijke ondergronden zoals houten ondergronden of gietasfalt dekvloeren. Geschikt voor het vroegtijdig betegelen van beton, prefabbeton, lichtgewichtbeton, minimaal 3 maanden oud.

Geschikte ondergronden

- ▶ Anhydriet en anhydriet vloechape
- ▶ Oude tegelvloeren
- ▶ Verwarmde vloer- en wandconstructies
- ▶ Betonstenen
- ▶ Beton
- ▶ Elektrische vloerverwarming
- ▶ Gipspleister
- ▶ Gipskarton- en gipsvezelplaten
- ▶ Gietasfalt dekvloeren ingestrooid met zand (IC10 en IC15 volgens DIN 18534 en DIN 18560)
- ▶ Cementpleister, kalkcementpleister (CSII tot CSIV volgens DIN EN 998-1, druksterkte 2,5 N/mm²)
- ▶ Lichtgewichtbeton
- ▶ Natuursteen en Terrazzo
- ▶ Droge dekvloeren
- ▶ Technicel® bouwplaten
- ▶ Technicel®-Rywalit® afdichtfolie
- ▶ Technicel® TEAM 100 ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan
- ▶ Technicel® TEM 100 ontkoppelingsmat
- ▶ Rywalit® cementaire afdichtspecie
- ▶ Rywalit® Lastodicht
- ▶ Rywalit® egalines
- ▶ Volgevoegd metselwerk
- ▶ Cementvezelplaten
- ▶ Cement dekvloeren en cementvloechape

Ondergrondvoorbereiding

- ▶ Volgens de specificaties van het product dat verrijkt wordt met Flexan 900.
- ▶ **Primer:**
 - Sterk zuigende, minerale ondergronden → vb. uitgeharde cement dekvloer, cement- en kalkcementpleister, ... → Rywalit® Tiefengrund LF / Tiefengrund Rapid LF
 - Vochtgevoelige ondergronden → vb. gipspleister, houten ondergronden → Rywalit® Sperr- und Haftgrund
 - Gladde, niet zuigende ondergronden → vb. oude tegelvloer of oude verflagen, beton, gepolierde beton → Rywalit® Haft- und Kontaktgrund

Verwerkingsrichtlijnen als kunstharsverbetering

- ▶ Water in een zuivere kuip gieten volgens de hoeveelheid vermeld op de technische fiche van het betreffende Rywalit® product.
- ▶ Voeg Rywalit® Flexan 900, tussen 1 en 3 liter (afhankelijk van de toepassingsconcentratie), toe aan het aanmaakwater en roer. Het volume aanmaakwater moet algemeen worden verminderd met de hoeveelheid Flexan 900 dat is toegevoegd.
- ▶ Roer de gewenste Rywalit® droge mortel krachtig door met een mixer tot het gewenste klontervrije mengsel is bereikt.
- ▶ Neem de rijpingstijd in acht en roer nogmaals krachtig.

Verwerkingstemperatuur

+ 5°C tot + 25°C ondergrondtemperatuur.

Gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Verpakkingswijze

2 kg en 9 kg verpakking.

Veiligheidsrichtlijn

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Opslag en houdbaarheid

Droog bewaren. In gesloten originele verpakking 12 maanden houdbaar.

BENELUX | Technicel nv | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co | Kommanditgesellschaft, Raestruperstrasse 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.